

平成 16 年度
受託第 68 号

成 績 書

鉄道車両用材料燃焼試験

社団法人
日本鉄道車両機械技術協会



鉄道車両用材料燃焼試験成績書

試験番号	車材燃試 16-116 K
依頼者名	株式会社アクア ウエスト
製造者名	ENVIROTROL INC.
品名	特殊断熱コーティング材
商品名	セラミック・カバー CC100
材料	1) 基板: 鋼板 2) セラミック シリカ
厚さ	1) 2 mm 2) 0.4 mm
難燃処理法	
試験年月日	平成 16年 6月 1日

試験成績

温度 24℃ 湿度 70% アルコール燃焼時間 1分 42秒

アルコール燃焼中		アルコール燃焼後	
着火	なし	残炎	—
着炎	なし	残じん	—
煙	なし	炭化	変色 70 mm
火勢	—	変形	なし
備考			

判定 不燃性

鉄道車両材料燃焼試験

成績書発行日	平成 16年 6月 4日
実施場所	(社)日本鉄道車両機械技術協会 燃 焼 試 験 室
担当者氏名	武 藤 弘 之